

Batyline

Eden

7710

7711WP

■ Technical properties - Propiedades técnicas

Standards - Normas

Weight - Peso	450 g/m ² 13.3 oz/sqyd	470 g/m ² 13.9 oz/sqyd	EN ISO 2286-2
Width - Ancho	180 cm - 70.9 in		
Openess factor - Porosidad	8 %		

■ Physical properties - Propiedades físicas

Tensile strength (warp/weft) Resistencia a la rotura (urdimbre/trama)	240/150 daN/5cm	EN ISO 1421
Elongation under load 20 daN (warp / weft) Alargamiento bajo carga 20 daN (urdimbre/ trama)	≤ 2.5 % / ≤ 4 %	EN ISO 1421
Tear strength (warp / weft) Resistencia al desgarro (urdimbre/ trama)	40 daN / 30 daN	DIN 53.363
Resistance to abrasion Reacción a la abrasión	50.000 cycles 1 (0=nothing - 5=important damage)	EN ISO 12947-2 Martindale
Pilling test Prueba de pelusilla y bolitas	4 (1=important - 5=nothing)	NF EN ISO 12945-2
Light stability Estabilidad luz	GS=4 at 700h	ASTMG154:UVA340
Mould resistance - Resistencia al moho	Methods A, Excellent - Método A, Excelente	EN ISO 846-A
Extreme working temperatures Temperaturas extremas de utilización	-30°C / +70°C -22°F / +158°F	

■ Management systems - Sistemas de gestión

Quality - Calidad	ISO 9001
Environment - Medioambiental	ISO 14001

■ Certifications, labels, garanties - Certificaciones, labels, garantías

**5 years
guarantee**

**Phthalate
free**

**Smart
Yarn**



With **S+** Serge Ferrari goes further than the Standards.
(consult us for further information)

■ Tools and services - Útiles y servicios

- Making-up guide & cleaning instructions available on demand
Manuales de instrucciones de fabricación y limpieza disponibles bajo demanda.
- Possibility to visualize & play with customized colours and weavings on our Penelope Software.
Posibilidad de visualizar y combinar colores y tejidos con nuestro software Penelope.

Quoted technical characteristics are average values with a +/- 5% tolerance. Our products are subject to improvements resulting from technical developments and we reserve the right to modify their characteristics at any time. The purchaser of our products is responsible for checking the above data.

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/- 5%. Nuestros productos están sujetos a evolución según los progresos técnicos, reservándonos el derecho de modificar las características en todo momento. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos comprobar la validez de los datos anteriores.