

APPLICATIONS / EINSATZGEBIETE

Chaises, fauteuils, bains de soleil, coussins et banquettes, claustras, décoration...
Stühle, Sessel, Sonnensegel, Kissen und Sitzbänke, Trennwände, Dekoration...



Jardins et terrasses
Gärten und Terrassen
Gardens and terraces
Jardines y terrazas

Tenue irréprochable aux conditions outdoor / Tadellos Beständigkeit unter Outdoor-Bedingungen
Faultless performance in outdoor conditions / Comportamiento impecable para su uso en exteriores



Mobiliers de bureaux
Büromöbiliar
Office furniture
Mobiliario de oficina

Alliance du confort et du design / Allianz von Komfort und Design
Combining comfort and design / Alianza entre la comodidad y el diseño



Hôtels, restaurants, spas...
Hotels, Restaurants
und Wellness-Zentren...
Hotels, restaurants, spas...
Hoteles, restaurantes, spas...

Résistance aux usages intensifs / Hohe Widerstandsfähigkeit unter intensiven Einsatzbedingungen
Resistance to intensive uses / Resistencia al uso intensivo



Croisière & yachting
Kreuzfahrtschiffe & Segelsport
Cruising & yachting
Cruceros y yachting

Résistance aux conditions maritimes / Für die hohe See geeignet
Resistance to marine conditions / Resistencia a las condiciones marítimas

BATYLINE
ISO



BATYLINE
ISO

Propriétés techniques Technical properties Technische Daten Propiedades técnicas	7407	7407FR	7406	7350	Normes Standards Normen Normas
Poids / Weight / Gewicht / Peso	500 g/m ²	500 g/m ²	660 g/m ²	725 g/m ²	EN ISO 2284-2
Large / Width / Breite / Ancho	180 cm	180 cm	180 cm	180 cm	
Porosity / Openness factor Porosité / Porosidad	22 %	22 %	11 %	10 %	
Propriétés physiques / Physical properties / Physikalische Eigenschaften / Propiedades físicas					
Résistance à la rupture / Tensile strength Reißkraft / Reißfestigkeit Resistencia a la rotura / Resistencia	240/240 daN/5 cm	240/240 daN/5 cm	360/330 daN/5 cm	430/410 daN/5 cm	EN ISO 1421
Allongement sous charge 20 daN / 20 daN elongation Reißdehnung bei 20 daN / Reißdehnung Alargamiento bajo carga 20 daN / Alargamiento	± 2,5 % / ± 2,5 %	± 2,5 % / ± 2,5 %	± 2,5 % / ± 2,5 %	± 2 % / ± 2 %	EN ISO 1421
Résistance à l'abrasion / Abrasion resistance Abriebfestigkeit / Reacción a la abrasión	> 120 000 cycles	> 120 000 cycles	> 120 000 cycles	> 120 000 cycles	EN ISO 12947-2 Martindale
Stabilité lumineuse / Extreme light stability Extreme Lichtechtheit Estabilidad luz extrema	ΔE lab +3 UVA 340 / 2000h	ΔE lab +3 UVA 340 / 2000h	ΔE lab +3 UVA 340 / 2000h	ΔE lab +3 UVA 340 / 2000h	NF T30-036 (QUYTEST)
Résistance au moisissure / Mould resistance Schimmelbeständigkeit Resistencia al moho	Méthode A, Excellent Méthode A, Excellent Méthode A, Excellent	Méthode A, Excellent Méthode A, Excellent Méthode A, Excellent	Méthode A, Excellent Méthode A, Excellent Méthode A, Excellent	Méthode A, Excellent Méthode A, Excellent Méthode A, Excellent	EN ISO 846-A
Températures extrêmes d'utilisation Extreme working temperatures Máxima Anwendungstemperatur Temperaturas extremas de utilización	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	-30°C / +70°C	
Réaction au feu / Flame retardancy / Brennverhalten / Reacción al fuego					
Classement Rating Klassifikation Clasificación	M2 B1 conforme / pass / Konform / conforme				NF P2-507 DIN A 102-1 IMO MSC 307/88 ISO 9796 Code Annex 1 / Annex B B-2 (EN) / EN 13501-1
Systèmes de management / Management systems / Managementsysteme / Sistemas de gestión					
Qualité / Quality / Qualität / Calidad					ISO 9001
Environnement / Environment Umwelt / Medioambiente					ISO 14001
Certifications, labels, garanties, recyclabilité / Certifications, labels, warranties, recyclability Zertifizierungen, Kennzeichnungen, Garantien, Recyclfähigkeit / Certificaciones, labels, garantías, reciclabilidad					



Le produit est composé de 100% de matières premières recyclées. Son poids est de 500 grammes par mètre carré. Il est conforme à la norme EN ISO 2284-2. Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse suivante : info@sergeferrari.com.
The product is made of 100% recycled raw materials. Its weight is 500 grams per square meter. It is in accordance with the EN ISO 2284-2 standard. For more information, contact us at the following address: info@sergeferrari.com.
Das Produkt besteht aus 100% recycelten Rohmaterialien. Das Gewicht beträgt 500 Gramm pro Quadratmeter. Es entspricht der Norm EN ISO 2284-2. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter der folgenden Adresse: info@sergeferrari.com.
El producto está hecho de 100% materias primas recicladas. Su peso es de 500 gramos por metro cuadrado. Está conforme a la norma EN ISO 2284-2. Para más información, contacte con nosotros en la siguiente dirección: info@sergeferrari.com.

→ Contact

• Siège social / Headquarters:
+ 33 (0)4 74 97 41 33
• Votre contact local
Your local representative:
www.sergeferrari.com

→ TEXYLOOP®

• La filière de recyclage opérationnelle Serge Ferrari
The Serge Ferrari operational recycling chain
• Matières premières secondaires à forte valeur intrinsèque, compatibles avec de multiples process / Secondary raw materials of high intrinsic value compatible with multiple processes
• Une réponse quantifiée pour lutter contre l'épuisement des ressources naturelles
A quantified response to combat depletion of natural resources
www.texyloop.com

Serge Ferrari

www.sergeferrari.com

Serge Ferrari